





Indíce

Rascadores	4
Vástagos	5
Pistones	6
Simétricos	8
Anillos apoyo	9
Anillos guías	9
Rotativos	10
Estáticos & O-Ring	11
Perfiles estándares adicionales Sellos especiales & Piezas maquinadas	11
Minería	12
Materiales	14
Contacto	16

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	WR01	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR01A	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02A	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02B	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02C	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR02D	PU PU- D57	-	-30 hasta 105	4
	WR03	PU/POM * NBR/POM *	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR04	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR07	POM PA PU-D57	-	-60 hasta 100 -60 hasta 100 -30 hasta 105	1
	WR08	POM PA PU-D57	-	-60 hasta 100 -60 hasta 100 -30 hasta 105	1
	WR11	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR12	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR13	PTFE/NBR	-	-25 hasta 100	10
	WR13_E2	PTFE/NBR	-	-25 hasta 100	10
	WR14	PTFE/NBR	-	-25 hasta 100	10
	WR15	PTFE/NBR	-	-25 hasta 100	10
	WR17	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4
	WR18	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	4

* Por razones técnicas recomendamos aplicar POM solo hasta temperatura de max 80° C.
Para mayores temperaturas recomendamos Aluminio/Acero.

Vástagos

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS01A	PU NBR FPM	160 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	RS02B	PU/PTFE	700	-30 hasta 105	0,5
	RS03	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	RS05	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	RS09	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	RS09A	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	RS09B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	RS91	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	RS91B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	RS16	NBR	160	-25 hasta 100	0,5
	RS17	PU	400	-30 hasta 105	0,5
	RS17A	PU/POM	700	-30 hasta 100	0,5
	RS17B	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	RS17C	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5

Vástagos

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	RS17D	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,3
	RS17E	PU/POM	700	-30 hasta 100	0,3
	RS19	PTFE / V-spring	160	-200 hasta 260	15
	RS20	NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	RS31-33	PU/POM	500	-30 hasta 100	0,5
	RS35	PU	400	-30 hasta 105	0,4

Pistones

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	PS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS01A	PU NBR FPM	160 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	700 250 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PS03	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PS04	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	PS05	PU NBR	25	-30 hasta 105 -25 hasta 100	1
	PS08	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 15
	PS08A	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 15
	PS08B	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10

Pistones

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	PS08C	PTFE/NBR	400	-25 hasta 100	2
	PS08D	PTFE/NBR	400	-25 hasta 100	3
	PS08E	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	PS08F	PU-D57/NBR	250	-25 hasta 100	1
	PS81	PU-D57/NBR PTFE/NBR	250 400	-25 hasta 100	1 10
	PS09	PU/NBR/POM	400	-25 hasta 100	0,5
	PS09A	PTFE/NBR/POM	400	-25 hasta 100	1
	PS16	NBR	160	-25 hasta 100	0,5
	PS16A	NBR	160	-25 hasta 100	0,5
	PS17	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 hasta 100	0,5
	PS17A	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 hasta 100	0,5
	PS17B	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 hasta 100	0,5
	PS19	PTFE/V-Spring	160	-200 hasta 260	15
	PS20	NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	PS23	PU/NBR/POM	400	-25 hasta 100	0,5
	PS35	PU	400	-30 hasta 105	0,4

Simétricos

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	PRS06	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06A	PU NBR	160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06B	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06C	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06D	PU NBR	160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS06E	PU NBR	400 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,5
	PRS07	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PRS10SP	PU FPM POM	-	-30 hasta 105 -20 hasta 210 -60 hasta 100	-
	PRS10-12	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,5
	PRS13-15	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,5
	PRS18	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	PRS19B	PTFE/Helicoil Spring	160	-60 hasta 200	15
	PRS19C	PTFE/Helicoil Spring	160	-60 hasta 200	15
	PRS19D	PTFE/Helicoil Spring	160	-60 hasta 200	15
	PRS22	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE	400 160 160	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5
	PRS99	PU NBR FPM	400 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	0,5

Anillos apoyo

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	BUR08	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-
	BUR09	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-
	BUR10	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-
	BUR11	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-
	BUR12	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-
	BUR13	PU POM PTFE	-	-30 hasta 105 -60 hasta 100 -200 hasta 260	-

Anillos guías

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	BWR01	POM PTFE Polyester-fabric*	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260 -40 hasta 130	4
	BWR01A	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR03	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR04	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR05	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR06	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR07	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR08	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR09	-	-	-	-

*Varias dimensiones disponibles en rollos.

Rotativos

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	OS01	PU/POM* NBR/POM* FPM/PTFE	0,5 0,5 0,5	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	5 10 25
	OS02	PU/POM* NBR/POM* FPM/PTFE	0,5 0,5 0,5	-30 hasta 100 -25 hasta 100 -20 hasta 210	5 10 25
	OS08	PU NBR	-	-30 hasta 105 -25 hasta 100	5 10
	R03	PU/POM NBR/POM	400 250	-30 hasta 100 -25 hasta 100	0,2 0,2
	R04	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	R04A	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	R05	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	R05A	PU NBR	160 100	-30 hasta 105 -25 hasta 100	0,2 0,2
	VR06	NBR	-	-25 hasta 100	25
	VR07	NBR	-	-25 hasta 100	25
	R08	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R08D	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R09	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R09A	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R10	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R10A	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	R11	PTFE/NBR	350	-25 hasta 100	0,4
	RS19A	PTFE/V-spring	150	-200 hasta 260	2
	PS19A	PTFE/V-spring	150	-200 hasta 260	2

* Por razones técnicas recomendamos aplicar POM solo hasta temperatura de max 80° C.
Para mayores temperaturas recomendamos Aluminio/Acero.

Estáticos & O-Ring

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	FL01A	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 hasta 105 -20 hasta 210 -50 hasta 130	-
	FL02B	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 hasta 105 -20 hasta 210 -50 hasta 130	-
	FL03	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-
	OR	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-
	ORH	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-
	ORV	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-
	QR01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-
	SS01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 hasta 105 -25 hasta 100 -20 hasta 210	-

Perfiles estándares adicionales | Sellos especiales & Piezas maquinadas

Perfil					
					
					

Minería

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	P50	PU/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5/0,2
	P50A	PU/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5/0,2
	P51	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P51A	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P51G	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P52	PU/POM	700 dyn. 1500 stat.**	-30 hasta 100	0,5/0,2
	P53	PU/NBR/POM	700 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P54	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P54A	PU/NBR/POM	400 dyn. 1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	P55	PU/POM NBR/POM	700 dyn./1500 stat.** 400 dyn./1500 stat.**	-25 hasta 100	0,5/0,2
	R50	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	R50A	PU/NBR/POM	700	-25 hasta 100	0,5
	R51	PU/NBR	400	-25 hasta 100	0,5
	R52	PU/POM	700	-30 hasta 100	0,5
	R53	PU	400	-30 hasta 100	0,5
	W50	PU	-	-30 hasta 105	2
	W51	PU	-	-30 hasta 105	2

Minería

Perfil	Tipo	Estándar	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Despliegue (m/sec)
	W53	PU/POM*	-	-30 hasta 100	2
	W54	PU	-	-30 hasta 105	2
	BWR01-P	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	BWR01-R	POM PTFE	-	-60 hasta 100 -200 hasta 260	4
	P58	PU	400	-30 hasta 100	0,3

*Por razones técnicas recomendamos aplicar POM solo hasta temperatura de max 80° C.

Para mayores temperaturas recomendamos Aluminio/Acero.

** Presión máxima para aplicaciones dinámicas y estáticas depende del diseño del perfil.



En la vista general de perfiles de sellos son perfiles estándar.

Se puede ajustar adicionalmente hasta los perfiles a sus condiciones de aplicación especiales.

Además de perfiles estándar producimos perfiles especiales y piezas mecanizadas según dibujo del cliente o requisitos especiales.

Todos los sellos y piezas mecanizadas hasta 1850 mm de diámetro exterior podemos producirlos a corto plazo.



Descripción de materias primas

	Descripción	Color	Temperatura de aplicación	Dureza a 20° C	Aplicación principal
POLYURETHANE	PU red U500-R95		-30 hasta +125°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua, resistente a la hidrólisis, mayor resistencia química y térmica
	PU red U203-R95		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Resistente a la hidrólisis.
	PU green U203-G95		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Resistente a la hidrólisis.
	PU FDA light blue U203-B95		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Resistente a la hidrólisis.
	PU FDA natural U203-95FDA		-30 hasta +100°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Contacto con alimentos. Resistente a la hidrólisis.
	PU MoS ₂ grey U203-GM95		-30 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Elementos de sellado para aplicaciones pesadas. Resistente a la hidrólisis.
	PU LT dark blue U203-B95-LT		-50 hasta +105°C	Shore A 95 +/-2	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua, resistente a la hidrólisis, para aplicaciones y fluidos a baja temperatura
	PU 57 Shore D dark blue U203-D57		-30 hasta +90°C	Shore D 57 +/-2	Sellos compuestos con anillo de precarga de caucho. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Resistente a la hidrólisis.
	PU 57 Shore D + MoS ₂ grey U203-D57G		-30 hasta +90°C	Shore D 57 +/-2	Sellos compuestos con anillo de precarga de caucho. Aceite mineral, aire comprimido, agua. Resistente a la hidrólisis.
NBR	NBR black N107-B85		-25 hasta +100°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua.
	NBR 95 black 10N109-B95		-25 hasta +100°C	Shore A 95 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua.
	NBR FDA white N111-W85		-22 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua.
H-NBR	H-NBR black HN112-B85		-25 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral y aire comprimido a altas temperaturas, agua
	H-NBR RGD black HN900-B85-RGD		-20 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Aceite mineral, aire comprimido, agua, optimizado RGD (ED) para uso en industria petrolera y gasera
	H-NBR RGD LT black HN901-B85-RGD		-35 hasta +150°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado, Aceite mineral, aire comprimido, agua, optimizado RGD (ED) para aplicaciones a baja temperatura en industria petrolera y gasera
FPM	FPM brown F109-BR85		-20 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Altas temperaturas y medio ambiente agresivo.
	FPM FDA brown F110-BR85		-20 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Altas temperaturas y medio ambiente agresivo.
	FPM black F111-B85		-25 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Altas temperaturas y medio ambiente agresivo.
	FPM-RGD black F800-B85-RGD		-30 hasta +200°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado, Aceite mineral, aire comprimido, agua, optimizado RGD (ED) para aplicaciones a alta temperatura en industria petrolera y gasera

	Descripción	Color	Temperatura de aplicación	Dureza a 20° C	Aplicación principal
EPDM	EPDM black E131-B85		-50 hasta +130°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Agua caliente y vapor, ácidos y soluciones cáusticas diluidas. EPDM NO es estable en aceites minerales.
	EPDM FDA white E132-W85		-50 hasta +100°C	Shore A 85 +/-3	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Agua caliente y vapor, ácidos y soluciones cáusticas diluidas. EPDM NO es estable en aceites minerales.
	EPDM KTW black E133-W270		-40 hasta +120°C	Shore A 85 +/-5	Sellos U, rascadores y otros elementos de sellado. Agua caliente y vapor, ácidos y soluciones cáusticas diluidas. EPDM NO es estable en aceites minerales.
SILICONE	Silicone FDA red S102-R85		-55 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5	Sellos para flanches y elementos estáticos. Para aplicaciones dinámicas solo parcialmente conveniente.
	Silicone FDA blue S103-BL85		-55 hasta +180°C	Shore A 85 +/-3	Sellos para flanches y elementos estáticos. Para aplicaciones dinámicas solo parcialmente conveniente.
AFLAS	AFLAS black AF101-B85		-15 hasta +210°C	Shore A 85 +/-5	Anillos, Raspadores y diferentes elementos de sellado. Aceites y gases ácidos, vapor-agua caliente. Altas características aisladoras eléctricas.
PTFE	PTFE-F grey T105-G		-200 hasta +260°C	Shore D 55 - 64	Sellos compuestos con elastómeros precargados. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Cargado con fibra de vidrio / MoS ₂ .
	PTFE-P FDA white T101-W		-200 hasta +260°C	Shore D 51 - 60	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Contacto con alimentos, excelente resistencia química.
	PTFE-40% bronze brown T110-BR40		-200 hasta +260°C	Shore D 62 - 67	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Contacto con alimentos, excelente resistencia química.
	PTFE-40% bronze blue T115-BR40		-200 hasta +260°C	Shore D 62 - 67	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Contacto con alimentos, excelente resistencia química.
	PTFE-60% bronze brown T120-BR60		-200 hasta +260°C	Shore D 65 - 70	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Contacto con alimentos, excelente resistencia química.
	PTFE-25% carbon grey T125-C25		-200 hasta +260°C	Shore D 62 - 67	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes. Anillos guías, asientos válvulas, baja fricción. Contacto con alimentos, excelente resistencia química.
PLAST	POM FDA white P101-WE		-60 hasta +100°C	-	Elementos de guía y respaldo, piezas mecanizadas.
	PA FDA natural A112-WC		-30 hasta +105°C	-	Elementos de guía y respaldo, piezas mecanizadas.
	PEEK natural beige PK100-CN		-50 hasta +250°C	Shore D 90	Sellos compuestos con elastómeros precargados, sellos con resortes, elementos de guía y respalda, piezas mecanizadas baja fricción, excelente resistencia química y térmica
	UHMW - PE white PE1000-HD		-200 hasta +80°C	Shore D 60 - 65	Elementos de guía y respaldo, sellos con resortes contacto con alimentos, muy baja absorción de agua



Las temperaturas bajo cero indicadas se las consideran solamente como pauta general, ya que las funciones en temperaturas dependen del tipo de sello, las condiciones de aplicación y las piezas metálicas que están alrededor del sello. Las altas temperaturas indicadas pueden sobrepasarse, pero la duración del sello en este caso se disminuye. Se puede pedir también los materiales especiales.

Para consultas no duden ponerse en contacto con nuestros especialistas.

MACHEN PERU SAC

OFICINA PRINCIPAL
Av. Nestor Gambetta 4773 – Callao
Lima – Perú
Tlfx : 511 – 577 1999
www.machenperu.com

EXHIBICION - VENTAS
Av. Oscar R. Benavides 5795 - Callao
Lima - Perú
Tlfx : 511 – 464 1945
www.machenperu.com